TEKULAC SH-150 GF17 schwarz

Technisches Datenblatt

ABS
Acrylonitrile Butadiene Styrene, mit 17% Glasfasern
schwarz

Eigenschaften	Norm	Prüfbedingung	Einheitt	Richtwert
Rheologische Eigenschaften				
Schmelze-Volumenfließrate (MVR)	ISO 1133	220°C/10 kg	cm^3/10 min	8
Mechanische Eigenschaften				
Charpy-Schlagzahigkeit	ISO 179-1eU	23°C	KJ/m^2	17
Charpy-Kerbschlagzähigkeit	ISO 179-1eA	23°C	KJ/m^2	4
Thermische Eigenschaften				
Brennverhalten	UL 94 in Anlehnung	1,6 mm	Klasse	HB
Prüfung v. Werkstoffen der KFZ Industrie	FMVSS 302	>=1 mm		pass
Füllstoffe	-	-	%	17
Elektrische Eigenschaften				
Spezifischer Oberflächenwiderstand	IEC 60093		Ω	10^{14}

Die TEKUMA Kunststoff GmbH ist nicht der Hersteller des o.g. Produktes. Die Angabe(n) gibt (geben) das Ergebnis der Qualitätsprüfung wieder. Eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften für konkrete Verwendungen kann nicht abgeleitet werden. Wir empfehlen zusätzliche Prüfungen bezüglich der Eignungsfähigkeit. Gewährleistung erfolgt im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

21.11.2019 / bj

TEKUMA Kunststoff GmbH · Röntgenstr. 2 · D-21465 Reinbek
Telefon: +49 40 727 702-0 · Telefax: +49 40 722 8969 · E-Mail: info@tekuma.de · Internet: www.tekuma.de
Geschäftsführer: Constantin Maul · Registergericht Lübeck HRB 1387 RE · Ust-IdNr. DE135102242 · Steuer-Nr. 30/292/15675